



QUIZ DO MÓDULO 3

QUIZ: Do Fio ao Acabamento

1. Qual a definição que corresponde à interpretação de um teste de combustão de poliéster?

- a) Queima rapidamente, deixando cinzas cinzentas macias e um cheiro de papel queimado.
- b) Derrete e encolhe com a chama, tem um cheiro químico adocicado e deixa grânulos duros e escuros.
- c) Queima lentamente, tem odor a cabelo ou penas queimadas e deixa cinzas pretas e arenosas.
- d) Queima rapidamente, com um odor quente e ácido, e deixa grânulos duros e escuros.

2. Selecione o conjunto de tecidos que são exclusivamente originários de um ligamento simples.

- a) Denim, crepe, musseline, cetim e sarja.
- b) Brocado, tafetá, gabardine, pied-de-poule e georgette.
- c) Duchese, jersey, cetim, organza e chino.
- d) Crepe, tafetá, chiffon, organza e musseline.

3. Qual das seguintes técnicas de acabamento é um processo mecânico que pode ser efetuado industrialmente ou numa máquina de costura doméstica e consiste em costurar três camadas, em que a camada do meio mantém o calor enquanto as outras duas o protegem?

- a) Plissagem
- b) Acolchoamento
- c) Bordado
- d) Scouring (purga alcalina)

4. Qual é a melhor opção na escolha de materiais ao projetar peças de roupa eco-conscientes?

- a) Fibras de baixo impacto, como cânhamo ou tencel.
- b) Fibras orgânicas, como algodão orgânico ou linho orgânico.
- c) Tecidos reciclados, como poliéster reciclado ou lã reciclada.
- d) Todas as opções acima, dependendo do contexto: finalidade de uso, necessidades de lavagem ou vida útil média.

5. Qual dos seguintes processos manuais descreve os passos corretos para tornar um tecido impermeável:

- a) Não existe nenhum método para tornar um tecido impermeável manualmente.
- b) Coloque o tecido sobre um cartão - Use filme plástico para cobrir o tecido - Leve ao forno a secar - Lave-o.
- c) Coloque o tecido sobre um cartão - Derreta cera de abelha, mexendo ocasionalmente - Use um pincel ou esponja para aplicar uma camada de cera de abelha no tecido - Seque com um secador de cabelo ou ferro de engomar.
- d) Mergulhe o tecido numa solução de ½ água ½ vinagre por 10 minutos - Esprema o tecido para remover o excesso de água e deixe secar - Martele o tecido uniformemente.

Respostas: 1) (S) 2) (b) 3) (c) 4) (d) 5) (c)